

Mapecolor CPU

**Pigmento in polvere
per la colorazione
dei prodotti a base di
poliuretano-cemento
della gamma
Mapefloor CPU**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapecolor CPU è un prodotto in polvere a base di pigmenti e inerti selezionati per la colorazione dei prodotti a base di poliuretano-cemento **Mapefloor CPU/RT**, **Mapefloor CPU/HD**, **Mapefloor CPU/NZ** e **Mapefloor CPU/MF**.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Mapecolor CPU deve essere aggiunto durante la fase di miscelazione dei componenti A, B e C del prodotto della gamma **Mapefloor CPU** che si deve pigmentare. Aggiungere **Mapecolor CPU** subito dopo aver miscelato i componenti A e B, mescolando fino a ottenere un'omogenea dispersione della polvere, aggiungere quindi, lentamente, tutto il contenuto del componente C e mescolare con agitatore elettrico a basso numero di giri fino a ottenere un impasto omogeneo. Il tempo di miscelazione totale deve essere di almeno due minuti. Ogni sacchetto da 5 kg di **Mapecolor CPU** deve essere aggiunto a un kit intero di **Mapefloor CPU/RT**, **Mapefloor CPU/HD**, **Mapefloor CPU/NZ** o **Mapefloor CPU/MF**.

Evitare miscelazioni parziali.

Non applicare **Mapefloor CPU/RT**, **Mapefloor CPU/HD**, **Mapefloor CPU/NZ** e **Mapefloor CPU/MF** senza l'aggiunta di **Mapecolor CPU**.

Per maggiori dettagli tecnici e applicativi di **Mapefloor CPU/RT**, **Mapefloor CPU/HD**, **Mapefloor CPU/NZ** e **Mapefloor CPU/MF**, consultare la relativa scheda tecnica.

CONSUMO

Dosare l'intero contenuto di un sacchetto da 5 kg di **Mapecolor CPU** per ogni kit (A+B+C), di **Mapefloor CPU/RT**, **Mapefloor CPU/HD**, **Mapefloor CPU/NZ** e **Mapefloor CPU/MF**.

COLORE

Rosso ossido, verde, ocra, grigio (ca. RAL 7030), beige (ca. RAL 1001).

CONFEZIONI

Scatole da 4 sacchetti in Alupack da 5 kg cadauno.

IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto si conserva per 24 mesi se conservato negli imballi originali in ambienti asciutti, a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - All. XVII, voce 47.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapefloor CPU contiene cemento che a contatto con il sudore o altri fluidi corporei, provoca una reazione alcalina irritante e manifestazioni allergiche in soggetti predisposti. Può causare danni oculari. Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi e utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo



DATI TECNICI (valori tipici)				
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO				
Aspetto:	polvere			
Colore:	rosso ossido, verde, ocra, grigio (ca. RAL 7030), beige (ca. RAL 1001)			
Massa volumica apparente (g/cm ³):	1,35 ÷ 1,45			
Rapporto di miscelazione con i vari componenti:	A	B	C	Mapecolor CPU
Mapecolor CPU/MF:	5,2	5,4	20,0	5
Mapecolor CPU/RT:	2,6	2,7	18,0	5
Mapecolor CPU/HD:	2,6	2,7	20,5	5
Mapecolor CPU/NZ:	2,6	2,7	16,0	5

sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI