MAPEI

Mapeform 1500

Disarmante universale a bassa viscosità ad azione chimico-fisica

CAMPI DI APPLICAZIONE
Mapeform 1500 è particolarmente indicato per il trattamento antiadesivo di casseforme lisce o scabre in ferro, alluminio, legno e materiale plastico (resine epossidiche, fenoliche, poliestere, poliuretaniche).

Alcuni esempi di applicazione
- Per facilitare il disarmo del calcestruzzo di prefabbricazione.
- Per facilitare il disarmo del calcestruzzo sottoposto a maturazione a vapore.
- Per consentire il disarmo del calcestruzzo gettato in casseforme di plastica.
- Per favorire il disarmo di calcestruzzi gettati in casseforme di cemento o gesso.
- Per consentire il disarmo di calcestruzzi gettati in opera in casseforme metalliche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Mapeform 1500 è un disarmante costituito da una particolare miscela di oli, inibitori di corrosione e additivi che consentono un facile disarmo del calcestruzzo e garantiscono una prolungata protezione delle casseforme.

Mapeform 1500 deve la sua efficacia ad un'azione chimico-fisica che rende possibile un agevole distacco della cassaforma dal calcestruzzo, senza incidere negativamente sulla qualità finale del calcestruzzo e sulla conservazione della cassaforma stessa.

I vantaggi che derivano dall'impiego di **Mapeform 1500** sono i seguenti:
- migliore finitura del faccia a vista;
- assenza di polvere superficiale;
- assenza di macchie di unto anche nel caso si utilizzino cementi bianchi;
- riduzione delle operazioni di pulizia delle casseforme;
- applicazione semplice.

AVVISI IMPORTANTI
- Non diluire **Mapeform 1500** con acqua.
- Non diluire **Mapeform 1500** con solventi o con altri oli.
- Non utilizzare **Mapeform 1500** su casseforme in calcestruzzo, gesso e polistirolo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Mapeform 1500 è pronto all'uso.

Applicazione
Applicare **Mapeform 1500** con una pompa dotata di nebulizzatore a bassa pressione o con un panno leggermente inzuppato su casseri puliti ed asciutti. Assicurarsi che il prodotto sia distribuito in modo uniforme sulla superficie delle casseforme in modo da formare una finissima pellicola isolante.

Un'eccessiva quantità di prodotto sul cassero può provocare una leggera polvere superficiale che può alterare il facciavista finale del manufatto.

Pulizia
Gli attrezzi utilizzati per la stesura di **Mapeform 1500** possono essere lavati con un solvente (alcool etilico, trielina, ecc.).

Mapeform 1500

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	giallo ambrato
Massa volumica:	0,87 ± 0,01 kg/l a +23°C
Azione disarmante:	chimico-fisica
DATI APPLICATIVI	
Preparazione:	pronto all'uso
Applicazione:	pompa dotata di nebulizzatore a bassa pressione

CONSUMO
La resa di **Mapeform 1500** è di circa 20-25 g per metro quadro di superficie.
In caso di casseri particolarmente assorbenti il dosaggio necessario potrebbe essere superiore a quello indicato.

IMMAGAZZINAGGIO
Mapeform 1500 si conserva per 24 mesi in recipienti chiusi protetti dal gelo e ad una temperatura preferibilmente compresa tra +5°C e +35°C. Si consiglia di non esporre **Mapeform 1500** alla luce diretta del sole che, pur non modificando le caratteristiche prestazionali, potrebbe provocare una variazione cromatica del prodotto.

CONFEZIONI
Mapeform 1500 è disponibile sfuso, in cisternette da 1.000 l, fusti da 200 l, taniche da 22 kg.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA
Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www mapei it e www.mapei.com

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

6956-8-2020 (I)

MAPEI®
IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI