

SIDECAR

SCHEDA TECNICA Technical Data Sheet

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics

Pellame	Bovino europeo	<i>Raw material</i>	<i>European bovine hide</i>
Concia	Al cromo	<i>Tannage</i>	<i>Chrome tanning</i>
Tintura	All'anilina	<i>Dyeing</i>	<i>Aniline dyed</i>
Rifinitone	Prodotti cerosi	<i>Finish</i>	<i>Waxes</i>
Tipologia	Fiore corretto	<i>Leather type</i>	<i>Top grain</i>
Superficie media	≤ 4,70 m ²	<i>Average size</i>	≤ 50.00 SqFt
Spessore	1,3-1,5 mm	<i>Thickness</i>	1.3-1.5 mm

Parametro Test	METODO DI PROVA Test method	VALORI GARANTITI Minimal Value
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	I.U.F. 450 – UNI EN ISO 11640	50 cicli ≥ 3 Scala grigi <i>50 cycles ≥ 3 Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	I.U.F. 450- UNI EN ISO 11640	20 cicli ≥ 3 Scala grigi <i>20 cycles ≥ 3 Grey scale</i>
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xenon <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	I.U.F. 402- UNI 9427	≥ 3 72h ≥ 3 72h
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	I.U.P. 8 - UNI EN ISO 3377	≥ 40 N
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	I.U.P. 6 UNI 3376	≥ 1200 N
Reazione al fuoco <i>Burning behaviour</i>	UNI EN 1021-1:2006 UNI EN 1021-2:2006	Mancata accensione <i>No ignition</i>